

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕКИНГ

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Височина на профила 	26 mm	EN 13986:2004 EN 14342:2005+A1:2008
Набъбване по дебелина за 24 часа	<0.50%	
Модул на еластичност	>6000MPa	
Сила на огъване	>35MPa	
Устойчивост на подхлъзване	USRV 35	
Реакция на огън	E <sub>fl</sub>	
Отделяне на формалдехид	E <sub>1</sub>	
Съдържание на пентахлорофенол	<1ppm	

Изпитанията са направени съгласно изискванията на СД CEN/ TS 15534 -1:2007, както и вътрешнозаводските критерии на фирма Транспласт МПД ЕООД – гр. Пловдив .